



TECHNICKÝ LIST č. 807.0-32ŠD_A

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Bor u Lutové**

Výrobek: **štěrkodrt' 0-32ŠD_A**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:2019.

Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD _A (G _E)
Maximální obsah jemných částic	UF ₉
Minimální obsah jemných částic	LF ₂
Tvarový index	SI ₅₅
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE ₄₃₅
- Methylenová modř	MB _{F10}
Nasákavost	WA ₂₄ l
Index plasticity	Ip =0
Odolnost proti drcení	LA ₅₀
Objemová hmotnost	2,670 Mg/m ³
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₂
Index hmotnostní aktivity	I < 1
Sírany rozpustné v kyselině	AS < 0,1 % hm.
Obsah vodou rozpustných síranů	< 0,1% hm.
Obsah celkové síry	< 0,1% hm.
Trvanlivost síranem hořečnatým	MS ₁₈

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.