



## TECHNICKÝ LIST č.709.0-63 SŽ

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Rejta**

Výrobek: **štěrkodrt' 0/63kv pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku**

Použití: **Kamenivo pro drážní stavby**

### Technické vlastnosti:

Zrnitost	podle OTP SŽ
Jemné částice	6,9 % hm.
Číslo nestejnozrnatosti	66,8
Ztráta sušením MZZS	0,482 % hm.
Zkouška methylenovou modří MB <sub>f</sub>	7,3 g/kg
Cizorodé částice RCC	0,0 % hm.
Odolnost proti drcení LA	20,2 součinitel
Nasákavost WA <sub>24</sub>	0,6 % hm.
Odolnost proti působení síranem sodným	1,2 % hm.
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování F	0,7 % hm.
Objemová hmotnost	2,66 Mg/m <sup>3</sup> (přirozená)
Sypná hmotnost volně sypaného kameniva	1,75 Mg/m <sup>3</sup>
Sypná hmotnost setřeseného kameniva	2,18 Mg/m <sup>3</sup>
Mezerovitost volně sypaná	34,2 % objemu
Mezerovitost setřesená	18,0 % objemu
Petrografický popis	Granodiorit

Výrobek splňuje OTP SŽ

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.

Technický list se vydává pro stanovení shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlášky 163/2002 Sb.  
v platném znění