



TECHNICKÝ LIST č.706.0-32ŠD_A

Výrobce: **Kámen a písek spol. s r.o. Linecká 277 381 01 Český Krumlov**

Provozovna: **kamenolom Rejta**

Výrobek: **štěrkodrt' 0-32ŠD_A**

Použití: Kamenivo pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby a pozemní komunikace ČSN EN 13285:ed.2

Technické vlastnosti:

Zrnitost	ŠD _A (G _E)
Maximální obsah jemných částic	UF ₉
Minimální obsah jemných částic	LF ₂
Tvarový index	SI ₅₅
Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku	SE ₄₃₅
- Methylenová modř	MB _{F10}
Nasákavost	WA ₂₄ l
Index plasticity	Ip =0
Mez tekutosti	w _L =0
Odolnost proti drcení	LA ₅₀
Objemová hmotnost	2,670 Mg/m ³
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₁
Trvanlivost síranem sodným	TSS = 1,8
Hmotnostní aktivita	⁴⁰ K 853, ²²⁶ Ra 22, ²²⁸ Th 26
Index hmotnostní aktivity	I < 1
Sírany rozpustné v kyselině	<0,1% hm.
Obsah celkové síry	<0,1% hm.

Výrobek splňuje požadavky na obecnou bezpečnost ve smyslu zákona 102/2001 Sb.